

PRODUCTINFORMATIEBLAD

PARATOL teervrij

OMSCHRIJVING	Paratol is een sneldrogende zwarte lak, het hecht direct op oude teer- en opgeruwde verflagen, ijzer, hout, steen en beton. Paratol is tevens een beproefd beschermingsmiddel voor metselwerk en betonnen funderingen die niet in contact komen met direct daglicht. Paratol is zuur- en alkalibestendig, is eenvoudig aan te brengen en gemakkelijk te onderhouden. Paratol is beperkt zonlichtbestendig, voor toepassingen in het volle zonlicht adviseren wij u gebruik te maken van de Tenco Houtcoat zwart of Tenco IJzercoat zwart.
TOEPASSING	Paratol is een beschermingsmiddel voor metselwerk en betonnen funderingen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	-Snelle droging -Zuur- en alkalibestendig -Eenvoudig aan te brengen -Gemakkelijk in onderhoud -Hecht direct op oude teer- en opgeruwde verflagen. Geschikt voor hout, staal, steen en beton
BASISGEGEVENS	
Vorm	Dikvloeibaar, viskeus
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	130 °C
Vlampunt	35 °C
Dampspanning bij 20 °C	27 hPa
Dichtheid bij 20 °C	0,89 g/cm ²
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	75 s (DIN 53211-4)
Theoretisch rendement	Op staal: 9-11 m ² per liter Op beton of steen: 6-8 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na ca. 2 uur bij 15 °C. Overschilderbaar na 24 uur
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK Ontvlambaar. EU-grenswaarden voor dit product, als afwerklaag (cat A/i): 500 g/l (2010). Als primer (Cat A/h) 750 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	44 %

GEBRUIKSAANWIJZING	De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet, vuil, losse roest en walshuid. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Paratol aanbrengen met een kwast of verfroller. Vereist aantal lagen: Onbehandelde ondergrond 1 verdunde laag (verdunnen met ca. 8% terpentine) daarna minimaal 3 onverdunde lagen aanbrengen. Voor onderhoud kan worden voorzien met 1 á 2 onverdunde lagen.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Op staal min: 10 °C bij 80% RV Op hout, beton en steen: 8 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Terpentine. Gereedschap kan met terpentine gereinigd worden.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	1000 ml en 2500 ml