

Corroless

loodvrije, roeststabiliserende grondlak

Beschrijving

Corroless nitrovast is een loodvrije, roeststabiliserende grondlak. Werkt direct in op roest en stopt deze radicaal. Vormt een zeer goede hechtgrond en heeft een goede vloeïing. Corroless is een roeststabilisator die een intens gesloten laag vormt op de ondergrond en roest omzet in een roeststabiliserend medium, ook als de ondergrond niet goed ontroest is. Corroless is snelwerkend, vullend en watervast. Op ijzeren en stalen objecten zoals boot, auto, brommer of hek. Voorkomt gedurende lange tijd nieuwe roestvorming. Corroless vormt een goede basis om overheen te schilderen of lakken met alle normale verven, ook met nitro- en acrylaatlakken.

Eigenschappen

Kleur	: roodbruin en beige
Afwerking	: mat
Theoretisch verbruik	: 12 m ² /l
Elasticiteit	: na 5 uur verouderen op 100°C: 4 mm Erichsen indruk
Soortelijke massa	: ca. 1,30 kg/ltr
Vaste stofgehalte	: 41 (gew.%)
Viscositeit	: 4-5 Poise
Stofdroog	: na ca. 1 uur bij 20°C en 65% R.V.
Kleefvrij	: na ca. 2 uur bij 20°C en 65% R.V.
Overschilderbaar	: na ca. 3-4 uur bij 20°C en 65% R.V., doch binnen 24 uur met nitrocellulose
Overspuitbaar	: na ca. 3-4 uur bij 20°C en 65% R.V.
Verpakking	: 125 ml, 375 ml en 750 ml. Corroless Roodbruin is tevens verkrijgbaar in 2,5 liter alsmede spuitbus van 150 ml

Corroless

loodvrije,roeststabiliserendegrondlak

Applicatiegegevens

Verwerkingmethode	: kwast, roller, luchtspuit of airless
Spuitdruk	: 2-3 bar
Spuitopening	: 38 mm
Type verdunning	: bij voorkeur onverdund gebruiken. Indien noodzakelijk: voor de kwast chloorrubberverdunning. Voor spuitverwerking xyleen.
Laagopbouw	: twee volle lagen opbrengen. Droogtijd tussen deze lagen is 1 uur.

Voorbehandeling oppervlakte

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Beginnende roestvorming en losse roestdelen verwijderen met een staalborstel of schuurpapier, evenals verfresten of lakblaasjes. Kleine roestresten hoeven niet verwijderd te worden.

Bijzonderheden

Bus voor gebruik goed doorroeren. De ideale verwerkingstemperatuur is 20°C. Meerdere niet te dikke lagen (2 tot 3) met tussentijdse droging aanbrengen. Corroless kan met alle soorten aflakken van goede kwaliteit afgelakt worden.

Veiligheid

Spuitbus: Licht ontvlambaar. Houder onder druk. Beschermen tegen zon en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van vuur of gloeiend voorwerp. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Vermijd contact met ogen en inademing van spuitnevel. Buiten bereik van kinderen houden. Afval en restanten afgeven aan Inzameldienst van Chemisch Afval.