

AQUASHIELD

KELDER AFDICHTING



Omschrijving

Aquashield Kelder Afdichting is een waterdichte mortel op basis van cement, ontworpen om waterdruk te weerstaan. Deze mortel dringt door in kleine openingen in het materiaal om een effectieve waterdichting te bieden. Perfect voor gebruik bij verschillende waterdichte toepassingen.



Productgegevens

- Kleur: Grijs
- Verpakkingsgewicht/inhoud: 20KG
- Reinigings-/verdunningsmiddel: Water
- Opslag: Bewaar het product in de originele, ongeopende verpakking op een droge plek met een maximale relatieve luchtvochtigheid van 60% en een temperatuur tussen +5°C en +25°C.
 - ⚠ **LET OP:** Zorg ervoor dat het niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
 - ⚠ **LET OP:** Sluit de verpakking stevig af wanneer het niet in gebruik is.
- Werkbaarheidstijd: 30 minuten

Verbruik

De aanbevolen hoeveelheid voor een dubbele laag is 3,0 – 4,0 kg/m². Deze waarden kunnen variëren, afhankelijk van het oppervlak en de omgevingsomstandigheden.

Eigenschappen

- ✓ Gemakkelijk aan te brengen
- ✓ Flexibel
- ✓ Geschikt voor zowel binnen- als buitenoppervlakken

Benodigdheden

- 🔧 Kwast (Blokwitter)
- 🔧 Mixer (lage snelheid)
- 💧 Water



Aquashield
Waardeel 2
8431 ND, Oosterwolde
KVK: 78451868
26/11/2024



AQUASHIELD

KELDER AFDICHTING



Applicatieomstandigheden

- De omgevingstemperatuur tijdens het aanbrengen van de coating dient tussen de 5°C en 30°C te liggen. De oppervlaktetemperatuur van de ondergrond moet boven de 10°C zijn.
 - ⚠ **LET OP:** Vermijd blootstelling van het materiaal aan direct zonlicht of vorst gedurende 5 dagen na applicatie.

Voorbehandeling

Reiniging van het oppervlak

- Zorg dat het applicatieoppervlak schoon, stevig en vrij van stof is. Verwijder olie, vuil en andere materialen die de hechting kunnen verstoren. Verwijder ook resten van mortel en cement.

Bevochtigen van cementgebonden oppervlakken

- Bevochtig beton- en pleisteroppervlakken zorgvuldig met schoon water vlak voor de applicatie.

Controle van vochtigheid

- Begin met aanbrengen zodra het oppervlaktewater is afgevoerd. Zorg ervoor dat het oppervlak vochtig is, maar niet nat.

Applicatie

Mengen

1. Het product moet met een menger op lage snelheid worden gemengd totdat de droge stof en de klonten verdwenen zijn.
2. Daarna moet de mortel 3 tot 4 minuten rusten, waarna het nog 2 minuten rustig gemengd moet worden.

⚠ **LET OP:** Maak niet meer product aan dan u in één keer kunt verwerken.

Aanbrengen

1. Het moet worden aangebracht op het bevochtigde oppervlak met een kwast die doordrenkt moet zijn met water, in twee lagen.
2. Nadat de eerste laag volledig is opgedroogd, moet de tweede laag loodrecht op de eerste laag worden aangebracht.

⚠ **LET OP:** Na de toepassing moet het product 5 dagen lang worden bevochtigd, zodat het goed in het oppervlak kan doordringen.

