



TOEPASSING

Voor reparatie van houtrotbeschadigingen, deuken, scheuren in alle houtwerken. In combinatie met de Bolivia Houtrotstop een definitieve oplossing voor houtrot problemen.

HOUTROTVULLER

BESCHRIJVING

Bolivia 2K Epoxy Houtrotvuller is een twee componentenplamuur op basis van epoxy. Bolivia Houtrotvuller krimpt niet, is boterfijn, werkt soepel en hecht zeer goed, is blijvend flexibel, spijker- en schroefbaar en geeft een glad oppervlak.

EIGENSCHAPPEN

Kleur:	crème
Toepassing:	buiten
Laagdikte:	tot 2 cm
Vlampunt:	> 100°C
Kookpunt:	> 200°C
Wateroplosbaar:	n.v.t.
Soortelijk gewicht:	ca. 1,9 kg/l
Elasticiteit:	goed
Hecting na veroudering:	zeer goed
Potlife:	15 minuten, afhankelijk van de temperatuur
Doorharding:	na 5 uur, afhankelijk van de hoeveelheid verharder. Overschilderbaar, schuurbaar en te schaven.
Verpakking:	blikken set van 500 of 1000 gram
Houdbaarheid in bus:	minimaal 48 maanden bij een temperatuur tussen 5 en 25°C in originele onaangebroken verpakking



APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingsmethode: plamuurmes
- Condities: min. 10°C en 80% R.V.

BEHANDELING

De ondergrond dient vrij van loszittende verf, en vet vrij te zijn. Houtrot verwijderen (ruim uitsteken). Hierna ondergrond behandelen met Bolivia Houtrotvuller.



VERWERKING

Bolivia Houtrotvuller vermengen. Van pasta A en B evenveel volume nemen tot er een egale crème kleur ontstaat. Meng slechts zoveel als in 15 minuten verwerkt kan worden. Breng het mengsel zo glad mogelijk aan. Horizontaal +/- 4 cm en verticaal +/- 2 cm in één laag. Na droging +/- 5 uur kan het materiaal geschuurd, geschaafd en geschilderd worden (alkydverf/ acrylverf).